



# eskarо

Жизнь полна красок

## Eskaro Moda Absolut Matt

Бархатисто-матовая краска для стен и потолков

- ✓ Износостойкая
- ✓ Влагостойкая
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений



Описание	
Свойства	<p>Бархатисто-матовая краска для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Придает поверхности бархатистый эффект после высыхания за счет специальных матирующих добавок.</li><li>✓ Обладает высокой укрывистостью, легко наносится и раскатывается валиком.</li><li>✓ Образует влагостойкое, паропроницаемое покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с моющими средствами.</li><li>✓ Класс стойкости к мокрому истиранию I по DIN EN 13300.</li><li>✓ Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/СЕ.</li><li>✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.</li></ul>
Назначение	<p>Износостойкая абсолютно матовая акрилатная краска на водной основе для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Для внутренних работ.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Применяется по ранее не окрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДВП, ДСП, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными материалами.</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/СЕ.</li><li>✓ ТУ 20.30.11.120-074-50910635-2019</li><li>✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.</li><li>✓ Класс стойкости к мокрому истиранию I по DIN EN 13300.</li></ul>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибом или плесенью – обработать saniрующим составом Eskaro Biotol E или</p>

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Версия № 2 от 28.03.2022

ESKARO GROUP AB Sweden  
www.eskaro.com

	Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом ТМ Aura или ТМ Eskaro. При покраске обоев удалить с поверхности клей.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,021-0,031", давление 150-180 бар) в 2 слоя. При необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении малярным инструментом, не более 10% при нанесении распылителем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого. <b>Внимание!</b> Покрытие приобретает окончательный цвет после полного высыхания краски. Окончательную стойкость к мытью покрытие приобретает примерно через 4 недели — в течение этого времени обращаться с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. Не использовать органические растворители, жесткие губки и щетки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. Не оставлять поверхность мокрой, после влажной уборки вытереть поверхность насухо.
Цвет	Белая. Колеруется по системе Eskarocolor.
Разбавление	Допускается разбавление водой, не более 10% от общего объема краски.
Расход	9–12 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности а также способа нанесения. Расход полупрозрачной базы TR зависит от выбранного цвета, для получения однородного покрытия может понадобиться более 2 слоев. Реальный расход определяется пробным выкрасом.
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, модифицированный парафин, функциональные добавки, вода.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	<b>Внимание!</b> Морозостойкой для транспортировки является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C.
Меры предосторожности	Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды. Беречь от детей.
Утилизация	Не сливать остатки жидкой краски в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшей краски подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	База А: 1,4 кг/л. База TR: 1,21 кг/л
Объем/масса	0,9л (1,3кг/1,1кг) - 2,7л (3,8кг/3,3кг) – 9л (12,6кг/10,9кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Версия № 2 от 28.03.2022

ESKARO GROUP AB Sweden  
www.eskaro.com