



**PROSTOCOLOR**

## **Технические условия**

### **Масло для интерьера**

#### **Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 120-180. Для более долговечной защиты необходимо использовать Грунт IMPREGNANT PROSTOCOLOR. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR.

#### **Нанесение**

Перед нанесением Масло для интерьера PROSTOCOLOR необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 25%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5 С. Время высыхания при температуре +20-25 С, 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Если на поверхности остались излишки масла, удалить сухой без ворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины.

#### **Расход**

Пиленая древесина 12-15 кв.м/л Строганая древесина 15-20 кв.м/л.

## **Важно**

Цвета Золотой и Арктика не рекомендуется наносить на покрытие которое будет подвержено механическому воздействию (пол, лестница). Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой, и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

## **Назначение материала**

Для всех типов деревянных поверхностей.

## **Температура/Влажность нанесения**

+5°C +35°C (При относительной влажности воздуха 40-60%)

## **Инструмент**

Кисть, х/б ткань.

## **Время высыхания 1 слой**

при t+20°C и при влажности 40-60% - 16-18 часов

## **Время высыхания 2 слоя**

при t+20°C и при влажности 40-60% - 24-48 часов

## **Фасовка**

0,75л; 2,2л

## **Хранение материала**

Хранить в темном, прохладном месте. 5 лет.