



## АНТИКОРРОЗИОННАЯ КРАСКА-ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

VINCORE ADM- 10

ФАСОВКА 5кг, 10кг, 20кг, 35кг. Пластиковые ведра.

**ЦВЕТ** 9003 (белый), 7040 (светло-серый), 7046 (серый),

7015 (тёмно-серый), 9005 (чёрный), 3013 (красный), 8016 (коричневый), 1007 (жёлтый), 6028 (зелёный), 2001 (оранжевый) (должен находится в пределах

отклонений, установленных контрольными образцами)

СТИРОЛ-АКРИЛОВАЯ ДИСПЕРСИЯ, АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПИГМЕНТЫ БЕЗ

тяжелых металлов, неорганические пигменты, наполнители.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для защиты от коррозии металлических

конструкций различного назначения: Применяется как

самостоятельное покрытие, так и в качестве грунтовочного слоя (взамен  $\Gamma\Phi021$ ) и лакокрасочных материалов типа  $\Pi\Phi$ , MA, CO, AK, XC, XB, XП, МЛ,  $\Gamma\Phi$  для получения комплексных защитных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками

при нанесении на поверхность металла с плотно прилегающей

ржавчиной до 50 мкм.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Металлическую поверхность очищают от рыхлой неплотно

держащейся ржавчины и окалины, тщательно обезжиривают 1-% раствором моющего средства и промывают водой. Краску тщательно перемешивают. Наносят кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением при температуре

не ниже +7°C

Срок службы покрытия в два слоя не менее 2 лет.

Расход на один слой  $-60 - 80 \text{ г/м}^2$  Промежуточная сушка между

слоями при t+20°C -60 мин.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ** Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. После

использования тару утилизировать как бытовые отходы. Срок хранение 12 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении. Не допускать замерзания и

попадания прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Торговое наименование: Краска-грунт серии VINCORE ADM-10

**Производитель:** «НПФ Сэмпер Плюс» Россия Санкт Петербург ул. Дибуновская 22

Адрес производства: Санкт Петербург Московское шоссе 162

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА ПО ТУ
1.Цвет пленки	Должен находиться в пределах контрольных образцов, утвержденных изготовителем
2. Укрывистость, г/м2, от	40 в зависимости от цвета
3. Условная вязкость, диаметр сопла 4мм	40-240сек.
4. Массовая доля нелетучих веществ %, не менее	45
5. Степень перетира, мкм, не более	40
6. Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более	1
7. Твердость пленки по маятниковому прибору М3, усл.ед., не менее	0.3
8. Адгезия пленки, балл, не более	1
9. Прочность пленки при ударе на приборе У-1,см, не менее	40
10. Стойкость пленки к статическому действию воды, при t 20C, ч, не менее	72
11. Стойкость пленки к статическому действию 3% раствора хлористого натрия, при t 20C, ч, не менее	48
12. Стойкость пленки к статическому действию минерального масла, при t 20C, ч, не менее	48
13. Стойкость пленки к действию нитроэмали	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания, пленки нитроэмали нанесенной на краску-грунт
14. Стойкость пленки в камере солевого тумана по надрезу не менее, ч	36

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.