



## AURA Golfström

### Особопрочная краска для ванной и кухни



- ✓ Высококачественная матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и пр.) и с высокой эксплуатационной нагрузкой.
- ✓ Обладает высокой адгезией к основанию и белизной.
- ✓ Обладает высокой укрывистостью, что предупреждает перерасход материала.
- ✓ Легко раскатывается и образует равномерное высококачественное покрытие, устойчивое к мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств и бытовым загрязнителям (II класс износостойкости по DIN EN 13 300) и бытовым загрязнителям.
- ✓ Идеальна для поверхностей, требующих ежедневной влажной уборки.
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
- ✓ Паропроницаема. Не препятствует «естественному дыханию» поверхности во влажных помещениях.
- ✓ Тонируется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета (База А и TR).



| Описание                               |   |
|--|---|
| <b>Свойства</b>                        | <p>Легко наносится, хорошо укрывает. Образует суперпрочное равномерное покрытие с высокой степенью белизны, устойчивое к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (II класс износостойкости по DIN EN 13 300) и бытовым загрязнителям.</p> <p>Паропроницаема, не препятствует естественному дыханию поверхностей.</p> <p>Не содержит летучих органических растворителей.</p> <p>Без неприятного запаха.</p>  |
| <b>Назначение</b>                      | <p>Для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (коридоры, кухни, ванные комнаты и др.), а так же для поверхностей, требующих регулярного мытья с применением бытовых неабразивных моющих средств (стены в административных и офисных помещениях и пр.). Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДВП, ДСП, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными отделочными материалами. Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.</p> |
| <b>Типы поверхностей под нанесение</b> | <p>Ранее неокрашенные или окрашенные водно- дисперсионными красками минеральные поверхности: бетон, газобетон, асбоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, а так же по поверхности, оклеенным различными рулонными отделочными материалами.</p>  |
| <b>Стандарты качества</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения.</li> <li>✓ Interior– интерьерные краски.</li> <li>✓ II класс износостойкости по DIN EN 13300.</li> <li>✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004.</li> <li>✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.</li> <li>✓ ТУ 2316-012-50910635-2004</li> </ul>  |

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



| Технические характеристики    |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Подготовка поверхности</b> | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать дезинфицирующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпательной. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro. При окраске обоев и прочих впитывающих рулонных материалов предварительное грунтование обязательно. |
| <b>Нанесение</b>              | Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,021-0,031", давление 150-180 бар) в 2 слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.  |
| <b>Цвет</b>                   | База А — белый; можно использовать, в качестве белой краски или для колеровки. База TR – полупрозрачный; использовать только после колеровки!   |
| <b>Колеровка</b>              | Машинная по системе Eskarocolour в пастельные (база А) и насыщенные тона (база TR), ручная – колеровочными красками TM Aura.  |
| <b>Расход</b>                 | 11–13 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.  |
| <b>Время высыхания</b>        | 1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.  |
| <b>Рабочие инструменты</b>    | Кисть, валик велюровый или меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.   |
| <b>Очистка инструментов</b>   | Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.   |
| <b>Состав</b>                 | Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода  |

| Информация                       |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Морозостойкость</b>           | Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.   |
| <b>Гарантийный срок хранения</b> | 24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.   |
| <b>Условия хранения</b>          | Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.  |
| <b>Меры предосторожности</b>     | Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.                           |
| <b>Утилизация</b>                | Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.   |
| <b>Плотность</b>                 | база А 1,4 кг/л; база TR 1,2 кг/л   |
| <b>Штрих- коды EAN</b>           | база А 0,9л 4 607 003 915 193<br>база А 2,7л 4 607 003 914 646<br>база А 4,5л 4 607 003 912 505<br>база А 9л 4 607 003 914 653<br>база А 15л 4 607 003 916 268<br>база А 28л 4 607 003 918 798<br>база TR 0,9л 4 607 003 918 514<br>база TR 2,7л 4 607 003 918 521<br>база TR 9л 4 607 003 918 538<br>база TR 15л 4 607 003 918 545 |
| <b>WWW</b>                       | <a href="http://eskarо.ru/produkcija/katal/paints/aura_golfstroem/">http://eskarо.ru/produkcija/katal/paints/aura_golfstroem/</a>   |
| <b>Объем/масса</b>               | 0,9 л (1,2/1,1кг) / 2,7л (3,8/3,3 кг) / 4,5л (6,3кг) / 9л (12,7/11,1кг)/ 15л (21,1кг) / 28 л (39,5 кг)  |

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

